

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	R	S	T	U	V	W	
1								Nakketugevus Venivus				Niiskus ja veepidavus		Paigaldus		Ajast kestvus			Mõõtmised / kogused			
2		Toote nimetus	Kasutuskoht	Kvaliteedi grupp	Ühik	Jaehinnad sisaldavad KM 20%		liimi gr / m ²	nakke-tugevus (N/25mm)	rebimis-kindlus (N/25mm)	venivus (%)	sd (m)	veekartlik (jah / ei)	katteribade arv (tk (mm))	madalaim paigaldus-temp. (C°)	UV (kuud)	temp. taluvus (C°)	tootja garantii (a)	laius (mm)	kogus rullis (jm)	kogus kastis (jm)	
3						eur jm	eur rull															
4	Siseteibid																					
5		Tape 1 PAP 60mm, 25m	- aurutõkke teip, sisetingimustesse - paberkattega (mitteveniv), rebides töödeldav, 1 katteriba - sobib kõige paremini aurutõkke ülekate tihendamiseks	A2	jm	0,72	17,90	260	≥ 40	≥ 150	40%	5	jah	1	-10	4	-40 / +80 C°		60	25	250	
6		Tape 1 PAP X 60mm, 25m	- aurutõkke teip, sisetingimustesse - paberkattega (mitteveniv) - 2 paigaldusriba tõttu sobib hästi nurkade ja akende tihendamiseks	A2	jm	0,92	22,90	260	≥ 40	≥ 150	40%	5	jah	2 (30 30)	-10	4	-40 / +80 C°		60	25	250	
7		Tape 1 PAP X3 60mm, 25m	- aurutõkke teip, sisetingimustesse - paberkattega (mitteveniv) - 3 paigaldusriba tõttu sobib hästi nurkade ja akende tihendamiseks	A2	jm	1,12	27,90	260	≥ 40	≥ 150	40%	5	jah	3 (15 15 30)	-10	4	-40 / +80 C°		60	25	250	
8		Tape Green 50mm, 25m	- loodud universaalteibina sise- ja välistingimustes kasutamiseks - aluskatte, tuuletõkke ja aurutõkke materjalide tihendamiseks	C3	jm	0,52	12,90	190	≥ 25				ei	1		3			50	25	125	
9		Tape 2 AC 20mm, 50m	- kahepoolne armeeritud, acrüüliteip - loodud paigaldustöödeks (nt klambrite asemel aluskatt, aurutõkke membraanide paigaldamisel)	B2	jm	0,36	18,00	220	≥ 25				ei	1			-30 / +120 C°		20	50	600	
10		Tape 2 AC 50mm, 50m	- kahepoolne armeeritud, acrüüliteip - loodud paigaldustöödeks (nt klambrite asemel aluskatt, aurutõkke membraanide paigaldamisel)	B2	jm	0,54	27,00	220	≥ 25				ei	1			-30 / +120 C°		50	50	250	
11		Tape VLIES 50mm, 25m	- ülekrohvitatav teip - loodud universaalteibina sise- ja välistingimustes kasutamiseks - aluskatte, tuuletõkke ja aurutõkke materjalide tihendamiseks	B2	jm	0,56	14,10	240	≥ 30	≥ 50	40%		ei	1	-10	3	-30 / +100 C°		50	25	300	